



Chemin de Saint Eloi 91720 MAISSE
Tél : 01 64 99 25 00 Fax : 01 64 99 25 07

SABLE CRIBLÉ

Réf. : SBFC

Origine : Carrière du Bois Rond

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	97%
Al ₂ O ₃	inf à	2,00%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,07%
K ₂ O	inf à	1,10%
TiO ₂	inf à	0,05%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté (Mohs)	7
pH.....	ir 7
MB.....	ir 0,68

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés (ASTM)



Tamissage ASTM

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %
1000	0,00	0,00
500	0,10	0,10
250	1,70	1,80
160	26,30	28,10
125	51,50	79,60
63	20,10	99,70
Fond	0,30	100,00

Histogramme des refus (ASTM)



Indice : F
Date : 10/01/2017