



SABLE BRUT

Réf : SRC0

Origine : Saint-Rémy (02)

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	97%
Al ₂ O ₃	inf à	0,90%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,04%
K ₂ O	inf à	0,70%
TiO ₂	inf à	0,07%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH..... 7

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés (ASTM)



Tamissage ASTM

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %
600	0,09	0,09
425	1,06	1,15
300	2,68	3,83
212	2,80	6,63
150	36,43	43,06
106	49,55	92,61
75	6,92	99,53
53	0,28	99,81
Fond	0,19	100,00

Histogramme des refus (ASTM)



Indice :
Date : 10/01/2017