



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX02L

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,03%
K ₂ O	inf à	0,01%
TiO ₂	inf à	0,06%


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité	≈ 8%
TEN/D10.....	348 µm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés

Tamisage



Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
4000	0,00	0,00	100,00	98 - 100
3150	0,00	0,00	100,00	98 - 100
2000	2,83	2,83	97,17	94 - 100
1600	1,01	3,84	96,16	93 - 100
1250	1,88	5,72	94,28	92 - 100
800	14,24	19,96	80,04	70 - 90
630	22,46	42,42	57,58	40 - 80
500	21,21	63,63	36,37	20 - 70
450	11,04	74,67	25,33	10 - 60
315	18,82	93,49	6,51	0 - 30
160	5,61	99,10	0,90	0 - 4
Fond	0,90	100,00	0,00	0

Histogramme des refus partiels



Indice : B

Date : 01.01.2017