



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux Origine : Vallabrix Réf. : VX1200LS

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,03%
K ₂ O	inf à	0,01%
TiO ₂	inf à	0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité (sortie usine) inf à	0,1%
TEN/D10	338

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés (AFNOR)



Tamissage AFNOR

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
2000	0,00	0,00	100,00	100
1600	0,00	0,00	100,00	99 - 100
1250	0,46	0,46	99,54	96 - 100
800	20,29	20,75	79,25	65 - 95
630	25,30	46,05	53,95	40 - 80
315	48,87	94,92	5,08	1 - 20
160	4,84	99,76	0,24	0 - 5
Fond	0,24	100,00	0,00	0

Histogramme des refus



Indice : B
Date : 02.01.2017