



fulchiron INDUSTRIELLE SAS

PRODUCTEUR DE SILICES POUR L'INDUSTRIE

Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

Fiche de spécifications

Bloc de Grès et matériaux drainants

Bloc (10/30kg, 30/200kg, 200/400kg)

Granulats (20/60, 30/110, 100/200)

Origine : Vallabrix



COMPOSITION CHIMIQUE

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| SiO ₂ | sup à | 99% |
| Al ₂ O ₃ | inf à | 0,20% |
| Fe ₂ O ₃ | inf à | 0,10% |
| CaO | inf à | 0,03% |
| K ₂ O | inf à | 0,01% |
| TiO ₂ | inf à | 0,06% |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|-----------------------|-----------|
| LOS* | 24 à 32 |
| MDE* | 7 à 10 |
| Masse volumique | 2,65 |
| Absorption d'eau WA24 | 0,10% |
| Résistance Gel Dégel | Non gélif |

* étendue de valeur sur 4 essais représentatif du gisement

